



Erstpflge Satinöl mit **Einscheibenmaschine** (für naturgeölte Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. Staubsaugen ist hier die beste Wahl. (Feuchtes Reinigen je nach Bedarf)



Kährs Satinöl gut schütteln und anschliessend in eine Sprühflasche abfüllen.



Kährs Satinöl auf den Boden sprühen.



Das Satinöl wird sofort mit der Einscheibenmaschine und aufgesetztem weissen oder beigem Pad eingearbeitet. Es dürfen keine Öl-Spritzer zurückbleiben.



Gleich anschliessend (max. 30 Minuten, je nach Raumklima) kann die Holzoberfläche mit einem trockenen, fuselfreien Baumwolltuch nachpoliert werden.



Randpartien müssen mit dem Tuch von Hand nachgearbeitet werden.

Der Holzboden ist bei normalen Raumklima (min. 20° C) nach etwa 12 Stunden wieder begehbar.

Premier entretien huile Satin avec une machine monobrosse

(pour sols traités à l'huile naturelle)

Flashez ici,
pour voir la vidéo



D'abord, il faut nettoyer le sol de toute saleté.
De préférence avec un aspirateur.
(Nettoyage humide si nécessaire.)



Une bouteille en plastique souple est particulièrement bien adaptée pour un dosage juste sur le bois. Verser donc l'huile bien agitée au préalable dans la bouteille en plastique.



Appliquer l'huile manuellement sur les bords de la pièce.
Appliquer Kährs huile satin sur le sol avec la bouteille.



Faire pénétrer immédiatement l'huile satin avec la machine monobrosse munie d'un pad blanc ou beige.
Il ne doit pas rester d'éclaboussures d'huile sur le parquet.



Selon le climat ambiant, la surface en bois peut être lustrée avec un chiffon en coton sec et sans peluche au maximum 30 minutes après.



Lustrer le sol avec la machine.
Les bordures doivent être lustrées à la main avec le chiffon.

À température ambiante normale (20 °C au minimum), laisser sécher le sol 12 heures environ avant de marcher dessus.